

PELLIZZONI

PPF
soft leather
pelle pieno fiore

PELLIZZONI

PPF

soft leather

pelle pieno fiore



P01 DASH



P02 IVORY



P04 DESERT STORM



P06 CLAY



P07 LEMONGRASS



P08 CARIOMA




P10 LION



P11 CINNEMON



P13 AVANA



P14 ANTILOP



P15 VOLCANO



P16 SWAMP




P18 POT-PURRY



P19 REDORANGE



P20 ENERGY




P22 SIAM



P23 PHONEBOX




P24 WINE




P26 CARRUBO



P27 EBONY




P29 CHESTNUT



P30 BRAUN



P31 PEATMOOS



P32 ACAJOU




P33 HEZELNUT

PELLIZZONI

PPF

soft leather
pelle pieno fiore



P35 BOTTLE



P37 CAMOUFLAGE



P39 LIME



P40 S. BREEZE



P41 PEARL




P42 PAPYRUS



P43 TURTLEDOVE



P44 CIMENT




P45 SMOKE



P46 GREY




P47 IRON



P48 GREY SHADOW



P49 PACIFIC




P50 BLU PETROL



P53 LICHENE




P54 NORTH POLE




P56 SANTORINI



P57 MATISSE



P58 OCEANIA



P60 BLACK INK

PPF soft leather pelle

Product Information

Bovine of Extra European origin, lightly buffed natural grain. Thickness 1,2 - 1,4 mm. Chrome tannage. The average size of each hide is around 4,8 - 5,0 sqm. Through dyed; finishing with resins and pigments. Article with a pigmented and protective coat, with a soft, waxy feel and semi-matt appearance.

Informazioni sul Prodotto

Pelle bovina mezzo fiore a grana naturale di spessore finito 1,2 - 1,4 mm. Superficie media 4,8 - 5,0 m². Concia al cromo. Tintura passante; rifinizione con pigmenti e resine. Articolo con mano morbida, tatto ceroso e aspetto semipaco.

Test

Colour fastness to and from rubbing

dry 500c

wet 250c

test method: UNI EN ISO 11640

guaranteed: ISO 105 A03

Sweat Alkaline Solution

ISO 11641 ph8

sweat 80c

guaranteed: > = 4

Colour fastness to artificial light Xenon arc

test method: UNI EN ISO 105 B02

measurement unit: blue scale

guaranteed: > = 5

Finish Adhesion

test method: UNI EN ISO 105 B02

measurement unit: N/Cm

guaranteed: > = 2,5

Flexing endurance

test method: ISO 5402

measurement unit: cycles

guaranteed: > = 50.000

Determination of pH

test method: ISO 4045

measurement unit: pH

guaranteed: > = 3,5

Difference figure (Only per pH < 4)

guaranteed: < = 0,7

Tear strength - Single edge tear

test method: ISO 3377-1

measurement: N

guaranteed: > = 20

Analisi

Resistenza allo sfregamento tipo Veslic

secco 500c

umido 250c

metodo di prova: UNI EN ISO 11640

unità di misura: ISO 105 A03

Sudore Alcalino

ISO 11641 ph8

sudore 80c

garantito: > = 4

Resistenza alla luce, lampada ad arco di Xeno

metodo di prova: UNI EN ISO 105 B02

unità di misura: scala dei blu

garantito: > = 5

Adesione della rifinizione

metodo di prova: UNI EN ISO 105 B02

unità di misura: N/Cm

garantito: > = 2,5

Resistenza alla flessione

metodo di prova: ISO 5402

unità di misura: cicli

garantito: > = 50.000

Determinazione del pH

metodo di prova: ISO 4045

unità di misura: pH

garantito: > = 3,5

Indice di differenza (Solo per pH < 4)

garantito: < = 0,7

Resistenza allo Strappo Pantalone

metodo di prova: ISO 3377-1

unità di misura: N

garantito: > = 20

